

## Tableau des performances

Notice technique

Janvier 2011

Exemples de matériaux traités	Type	Garantie de traitement avant application (en jours)		DD80	Marquage	Tampographi	Serigraphie	Peinture / Ve	Collage	Surmoulage
Polyoléfine	PP	60	180		●	●	●	●	●	
	PEHD / PEBD	60	180		●	●	●	●	●	
	PS	30	60				●		●	
Thermoplastique Standard	PA 6,6	30	90		●		●		●	
	PA 6	30	90					●	●	
	PET	60	90				●	●	●	
	PMMA	15	30					●	●	
	PCTA	15	30		●	●		●		
	PETG	15	30		●	●		●		
Plastiques Techniques	POM	10			●	●	●	●	●	
	PEI	30							●	●
	PBT	60			●	●	●	●		
	Phéno	15						●		
	PI	15							●	●
	PEEK	15							●	●
	PC	15			●	●	●	●	●	
	PVDF	10								●
Vernis UV	UV	15	30		●	●	●	●		
Copolymères	ABS	30	90					●		
Composites et Alliages	ABS/PC	30	45					●		
	PBT/GF	60	90			●	●	●		
	PBT/GB	60	90			●	●	●		
Elastomères	SiF	1	2						●	●
	SiO2	1	2						●	●
	EPDM	15	30		●			●	●	
Verres inorganiques	Verre	<1	1					●	●	
Metaux non-ferreux	ZAMAC	7	10		●				●	
	Al	7	10			●	●	●	●	

**DGO** Durée Garantie pour un effet Optimal (en jours)

**DD80** Délai de disparition de 80% des propriétés de surface (en jours)